

Pure by Flexa ColorLab® lak mat



Een matte, kras- en stootvaste, waterverdunbare aflak voor binnen op basis van polyurethaan alkydemulsie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen op hout, metaal, harde kunststof en intacte dekkende verf- of beitslagen.

Producteigenschappen:

- Lange open tijd
- Snelle droging en doorharding
- Reukloos
- Fractioneel vergelend
- Kras- en stootvast

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur
Schuurbaar	12 uur	6 uur
Doorgehard:	8 dagen	4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Mat (ca. 15 GU, meethoek 60°)

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 2 lagen = 60 mm
Behandeld hout = 1-2 lagen = 30-60 mm

Rendement: Ca. 12 m²/l. bij een droge laagdikte van 30 mm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Vergelijking: Wit en lichte kleuren vergelijken. Pure lak mat vergeelt fractioneel, Pure lak zijdeglans vergeelt niet.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap / verdunning:	Water	Water
% verdunning	0 - 5%	0 - 5%

Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Pure grondlak aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Houtplamuur Universeel.
 6. Opnieuw één laag Pure grondlak aanbrengen. Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280.
 7. Tot slot afwerken met twee lagen Pure lak mat. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Slecht hechtende delen verwijderen met een hete lucht föhn, verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
 3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder onbehandeld hout.
 4. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Afwerken met één of twee lagen Pure lak mat. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

- Harde kunststof:
1. Ontvetten met Alabastine verfreiniger.
 2. Het kunststof schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag maximaal 5% verdunde Flexa Grondverf Kunststof aanbrengen.
 5. Schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 6. Afwerken met één of twee lagen Pure lak mat. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstel.
 2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
 3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag maximaal 5% verdunde Flexa Grondverf Metaal aanbrengen.
 4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf Metaal aanbrengen.
 5. Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280.
 6. Afwerken met twee lagen Pure lak mat. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Mengbaar in alle Pure kleuren en duizenden andere kleuren.

Verpakking: 500 ml en 1 liter.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Pure lak mat bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfsten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.