



Vista Universele Beschermingslak

Vista Universele Beschermingslak

Vista Universele Beschermingslak is een universele kleurloze, niet vergelende polyurethaan lak voor wanden en vloeren binnen op waterbasis, in glans – zijdeglans – extra mat.



Toepassing

- Als afwerkingslaag voor wanden
- Kleurloze afwerking van houten ondergronden (bijv. parket.)
- Beton en steen
- Buiten alleen in verticale overdekte situatie

Eigenschappen:

- Niet vergelend
- Perfect horizontaal verwerkbaar
- Goede vloeijing en mooie laagdikte
- Snelle droging
- Geurarm
- Goed bestand tegen water en huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Niet bestand tegen huidvetten, gebruik dan Vista Project Meubellak (zie technisch merkblad)

Product:

Bindmiddelbasis: gemodificeerd polyurethaan

Kleuren: kleurloos

Verpakking: 750ml., 2,5 ltr.
10 Ltr. (alleen in glans en zijdeglans)

Verbruik: ca. 10 m²/ ltr. afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

Glansgraad: hoogglans, zijdeglans en extra mat

Dichtheid: ca. 1,06 g/cm³

Verdunning: Schoon water

Opslag: koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Applicatie

Met kwast, lakrol en spuitapparatuur.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20°C/ 65 % R.V. / 100gr./m²)

Stofdroog: na ca. 30 min
Overschilderbaar: na 3 - 4 uur
Schuurbaar: na ca. 6 á 7 uur
Doorgehard: na ca. 12-14 uur

De eindhardheid wordt na 7 dagen bereikt. Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Houten oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 150).

Bij toepassing op donkere ondergronden, kan bij hogere laagdikte en/of overlappingsen een witte waas ontstaan (bij zijdeglans en extra mat).

Bij de glansgraad Extra Mat zal door wrijving het oppervlak "opglanzen. Voor zwaar belaste ondergronden adviseren wij glansgraad Zijdeglans.

Belangrijk: Voor gebruik steeds goed roeren!

Kale houten ondergrond

3 lagen Vista Universele Beschermingslak aanbrengen. Voor vloeren is het raadzaam 1 laag per dag aan te brengen i.v.m. doorharding

Let op: bij een zijdeglans en/of extra mat afwerking de eerste 2 lagen in hoogglans opzetten

Houtsoorten met inhoudstoffen

bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Boscalit Aqua Isoleergrond kleurloos.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

2 Lagen Vista Universele Beschermingslak aanbrengen.

Over oude goedhechtende laklagen

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 180-220). Bij het over lakken van niet bekende verflagen is een proef, op hechting aan te bevelen.

1 – 2 lagen Vista Universele beschermingslak aanbrengen.

Muurverf

Bij het overschilderen van muurverven dient de muurverf volledig gedroogd en doorgehard te zijn alvorens 1 laag Vista Universele Beschermingslak aan te brengen. Geen vachtroller maar lakroller gebruiken.

Muurverven die vanwege specifieke eigenschappen ontwikkeld zijn zoals bijv. kalk- en krijtverf of muurverf op basis van caseïne of zetmeel o.d., kunnen niet worden behandeld.

Aanwijzing

Bij zijdeglans en extra mat als afwerklaag op donkere ondergronden bestaat het risico op een witte waas. Voor gebruik steeds goed oproeren. Alleen roestvrijstalen spuitapparatuur gebruiken. Mag binnen toegepast worden.

Kentekenen

Geen, voor verder informatie zie veiligheidsinformatieblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.